



COLORIT

Готовая к применению декоративная штукатурка с эффектом «короеда»

Готовая декоративная штукатурка (короед) на основе синтетической эмульсии. Используется как для внутренних, так и для наружных работ. Декоративный узор наносится мастерком, кельмой, тёркой.

Свойства:

- Устойчива к влаге и атмосферным воздействиям
- Обладает высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать», пропуская внутреннюю влагу наружу)
- Размер гранул ~1.5 мм
- Позволяет получить различные виды «рисунков» при нанесении
- Долговечная, не вздувается, не трескается
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

Состав:

Основа	Водоземulsionный акриловый полимер
Пигмент	Светоустойчивый
Растворитель	Вода

Виды основ:

Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки, шпатлёвки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и другие основания).

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести работы, связанные с гидроизоляцией поверхности (фасад). На новых впитывающих поверхностях рекомендуется использовать перед применением штукатурки универсальный грунт «**UNI ASTAR**», разбавленный водой на 30%.

Выполнение работ:

Штукатурку наносят через сутки после нанесения грунта. Содержимое ведра выгрузить в большую чистую емкость, тщательно размешать вручную (применение механического инструмента нежелательно). Нужную консистенцию штукатурки следует подбирать в зависимости от типа основания, желаемой фактуры и впитываемости стен, разводя её водой (не более 10% от объёма). Нанести материал пластмассовой теркой или шпателем, удаляя излишки, и выровнять поверхность. Через 15-20 мин. оформить желаемый рельеф поверхности. Рельеф получается при вертикальном, горизонтальном или круговом вращении шпателя.

При применении на больших площадях, при перерывах в работе для того, чтобы стыки были незаметны, или при переходе цветов для образования ровной линии, обязательно использование малярной ленты (скотча).

При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °C (в течение суток), **НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!**

Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах)

Высыхание при температуре +20 °С и относительной влажности 60%

Сухая на ощупь	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа
Моющиеся качества	Горячей водой, щелочью
Рекомендуемый температурный режим при нанесении	от + 5 до + 30 °С

Компоненты:

Вода	10-20%
Полимерная эмульсия	10-20%
Загуститель	0,05-0,1%
Пигмент	1-5%
Наполнители	50-70%
Антифриз	0,1-0,5%
Биоцид	0,1 - 0,2%
Дисперсант	0,05 - 0,2%
Пеногаситель	0,05 - 0,1%

Технические характеристики:

Расход	2,3-2,5кг/кв.м
РН	8,5-9,5
Паропроницаемость	>0,3м
Стойкость к отслаиванию	> 4 kgf

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0 °С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка « RENK BANKASI »
Упаковка	25кг

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».