

# CORROSIA

Декоративное покрытие CORROSIA придется по душе любителям индустриального стиля и лофт-интерьеров. Это инновационное мультикомпонентное покрытие для внутренних работ создает эффект натуральной ржавчины либо медной патины, в зависимости от выбранной базы. Содержащиеся в составе железные или медные частицы в комбинации со специальным активатором позволяют регулировать скорость и интенсивность реакции окисления металла. В ассортимент линейки CORROSIA входят базы RUST и PATINA, выпускаемые в виде сухой смеси, а также CORROSIA ACTIVATOR.



#### **ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:**

На подготовленную, пропитанную укрепляющим грунтом Д 11 или Д 14 (ТМ «MegaArt»), поверхность нанесите кварцевый грунт QUARTZ PRIMER (рис. 1). Дождитесь полного его высыхания.

Подготовьте базу RUST и/или базу PATINA к нанесению: налейте воду в пустую пластиковую емкость из расчета 30-35% от общей массы сухой базы. Добавьте сухую смесь в воду и тщательно перемешайте миксером до однородной массы. Для получения более равномерной реакции окисления рекомендуем добавить небольшое количество CORROSIA ACTIVATOR в ёмкость с подготовленной базой (из расчёта ~2,5 мл на 1 кг сухой смеси) и снова перемешать.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нанесение продукта рекомендуется производить сразу же после разведения водой. Также допускается производить нанесение материала через некоторое время (до 48 часов) после разведения водой для получения более насыщенного эффекта окисления.

**ВАЖНО:** Хранение разведенной массы должно производиться в герметично закрытой таре в темном сухом месте при температуре около

+20°C. При неправильных условиях хранения продукт станет непригодным к нанесению.

Также в случае нанесения CORROSIA на площадь большего размера, чем предусмотрено объемом стандартной фасовки продукта, рекомендовано производить смешивание всего необходимого объема материала в одном контейнере перед нанесением во избежание возникновения стыков.

Нанесите материал в 1 слой на поверхность любым удобным малярным инструментом — нержавеющей малкой, кистью или валиком, в зависимости от желаемого эффекта и фактуры (рис. 2).

Сразу после нанесения базы RUST или базы PATINA обработайте поверхность CORROSIA ACTIVATOR при помощи пульверизатора методом распыления (рис. 3) и равномерно распределите активатор по поверхности при помощи нержавеющей малки. При желании получить более интенсивный эффект рекомендуем через 30-40 минут произвести повторное распыление CORROSIA ACTIVATOR по всей поверхности либо частично. Дождитесь полного высыхания поверхности (48 часов).



В качестве защитного слоя рекомендуется использовать Velatura Silaxano: нанесите ее при помощи кисти или валика (рис. 4) и дождитесь полного высыхания. Время полной стабилизации поверхности - 21 день.

Для получения более сложного многослойного эффекта CORROSIA возможно последовательное нанесение базы RUST и базы PATINA друг на друга, используя Velatura Silaxano в качестве барьера между базами.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нанесение продукта рекомендуется производить сразу же после разведения водой. Также допускается производить нанесение материала через некоторое время (до 48 часов) после разведения водой для получения более насыщенного эффекта окисления.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

#### Расход:

базовое покрытие CORROSIA – 0,4-0,5 кг/м<sup>2</sup>  
(расход сухой смеси в зависимости от технологии нанесения) активатор CORROSIA ACTIVATOR – 100-125 мл/м<sup>2</sup>(в зависимости от декоративного эффекта)

**Применение:** интерьеры

**Состав:** мраморная пыль, металлический наполнитель, специальные облагораживающие субстанции

**Растворитель:** вода

**Удельный вес:** 1,80 кг/л / 2,00 кг/л (в зависимости от выбранной базы)

**Разведение:** водой до 30-35%

**Фасовка:** CORROSIA RUST / CORROSIA PATINA - 0,4 кг, 1 кг, 5 кг;

CORROSIA ACTIVATOR – 0,5 л

Хранение: 18 месяцев



### СВОЙСТВА:

- легкие загрязнения удаляются с поверхности влажной мыльной губкой
- обладает бархатистой поверхностью, приятной на ощупь
- в зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рисунки
- обладает высокой прочностью