



DREWA

Натуральная мраморная цветная штукатурка

Готовая мозаичная мраморная штукатурка крупной фракции на основе синтетической эмульсии, используется для внутренних и внешних работ, для нанесения используется мастерок.

Свойства:

- Устойчива к влаге и атмосферным воздействиям
- Обладает высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать»)
- Выпускается в 24 цветовых композициях
- Долговечная, не вздувается, не трескается, не тускнеет
- Высокая стойкость к щелочам
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

Состав:

Основа	Водоземulsionный акриловый полимер
Пигмент	Светоустойчивый
Наполнитель	Натуральный мрамор
Растворитель	Вода

Виды основ:

Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и другие пористые основания с высоким коэффициентом впитывания влаги).

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести работы, связанные с гидроизоляцией поверхности (фасад). На новых впитывающих поверхностях рекомендуется использовать универсальный грунт «**UNI ASTAR**», разбавленный водой на 30%, или «**AKRILIK ASTAR**». Грунт рекомендуется колеровать в тон штукатурки.

Выполнение работ:

Мраморную штукатурку «**DREWA**» наносят металлическим шпателем через сутки после нанесения грунта. Перед применением штукатурку необходимо тщательно перемешать до равномерного распределения мраморной крошки. Толщина наносимого слоя зависит от фракции материала, она соответствует диаметру зерен мрамора. В процессе работы шпатель необходимо очищать с помощью губки и воды. Материал выровнять шпателем на поверхности до достижения равномерного расположения зерен мрамора (без пустот между ними и устранения накладки зерна на зерно). Время полного высыхания материала 24-48 часов.

При применении на больших площадях, при перерывах в работе для того, чтобы стыки были незаметны, или при переходе цветов для образования ровной линии, обязательно использование малярной ленты (скотча).

При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя,

температура ниже +5 °С (в течение суток), **НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!**
Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах)

Высыхание при температуре 20 °С и относительной влажности 60%

Сухая на ощупь	6-8 часов
Полное высыхание	24 часа
Рекомендуемый температурный режим	от + 5 до + 30 °С

Компоненты:

Вода	15-20%
Полимерная эмульсия	10-15%
Загуститель	0,2-0,4%
Наполнители	70-80%
Антифриз	0,5-1%
Биоцид	0,1-0,2%
Дисперсант	0,05-0,1%
Пеногаситель	0,2-0,4%

Технические характеристики:

Расход	5,0-6,0 кг/кв.м
Размер зерна	1-1,5мм
РН	7,5-10
Паропроницаемость	>0,3 м
Стойкость к отслаиванию	>4kg

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	2 года в закрытой заводской упаковке, при температуре не ниже +5°С
Упаковка	25кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».