



DUREX

Гидрофобизационный концентрат на силиконовой основе

Концентрированный материал на силиконовой основе. Обеспечивает гидроизоляцию без уменьшения паропроницаемости поверхности, способствует ее укреплению и не придает используемой поверхности какого-либо цвета или блеска.

Свойства:

- Превосходная пропитка и грунтовка
- Обеспечивает гидроизоляцию поверхности
- Укрепляет её структуру
- Повышает адгезию кровельного материала с основанием
- Не меняет свойств поверхности
- Экономичен, легок в использовании, не возгорает

Состав:

Основа	Специальный водоземulsionный силикон
Растворитель	Вода

Виды основ:

- Цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки
- Гипсокартон, пенобетон и другие основания
- Для наружных и внутренних работ
- В качестве грунта на поверхностях, где будет применяться покраска или штукатурка

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои).

Выполнение работ:

При использовании «DUREX» в качестве гидроизоляционного материала, его необходимо разбавить водой в соотношении 1:9, а при использовании в качестве скрепляющей грунтовки - «DUREX» разбавляют водой в соотношении 1:14. В таком виде готовый к использованию «DUREX» наносить в 2-3 слоя с помощью кисти, валика или распылительного пистолета. Каждый последующий слой наносится сразу же после нанесения предыдущего слоя. Вся смесь должна быть использована в тот же день. Кровельный материал наносить не ранее, чем через 24 часа после нанесения «DUREX».

При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °C (в течение суток), **НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!**

Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах)

Высыхание при температуре +20 0C и относительной влажности 60%

Сухая на ощупь	2-3 часа
Полное высыхание	24 часа
Рекомендуемый температурный режим	от + 5 до + 30 0C

Компоненты:

Частично нейтрализованный аминофункциональный полидиметилсилоксан	<50%
Тетраэтилсиликат	~ 1%
Метанол	<1%

Технические характеристики:

Расход	0,02 л/кв.м, при 2-3-хслойном нанесении
РН	7

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 12 месяцев от даты выпуска
Упаковка	0,75л

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».