



ELASTIKOR

Сверхэластичный гидроизоляционный материал для крыш и бассейнов

Эластичный гидроизоляционный материал на основе эластичных полимерных эмульсий для покрытия крыш и бассейнов, для гидроизоляции фундаментов и ванных комнат. Наносится при помощи кисточки, валика.

Свойства:

- Обладает 100%-ной водонепроницаемостью и 600%-ной эластичностью
- Устойчив к влаге и атмосферным воздействиям
- Обладает высокой паропроницаемостью и стойкостью к УФ - излучению
- Обладает высокой адгезией
- Экономичен и практичен в применении
- Невозгораем, безопасен для человека и окружающей среды

Состав:

Основа	Водоземulsionный акриловый полимер
Пигмент	Светоустойчивый
Растворитель	Вода

Применение:

- Наклонные и горизонтальные крыши
- Бассейны, ванные комнаты
- Фасады и стены зданий, фундаменты, подвалы, межпанельные швы
- Карнизы окон и крыш, козырьки и навесы
- Трещины, швы расширения, оконные зазоры, связки и иные детали
- Водяные цистерны, отводы для дождевой воды и т.д.
- Изоляция оцинкованных поверхностей

Виды основ:

- Бетон, бетонные блоки, цементная, цементно-известковая штукатурка
- Гипсовые и гипсокартонные плиты, камень, кирпич
- Алюминий, цинк, железа, ПВХ, полиэтилен
- Керамика, битум (минимум годовалый), древесина

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои).

Выполнение работ:

Металлические поверхности предварительно грунтуют антикоррозийными материалами. Если на поверхности присутствуют трещины или зазоры, для их заделывания применяют «ELASTIKOR», смешанный с очищенным песком в соотношении 1:3 до получения однородной пасты. Для укрепления больших площадей, углов и больших трещин применяют специальную сетку, которую укладывают после нанесения грунтовочного слоя. В качестве грунта наносят «ELASTIKOR» разбавленный водой в соотношении 1:4. После высыхания грунтовочного слоя (24 часа) наносят «ELASTIKOR» в 2-3

слоя без разбавления водой. Общая толщина покрытия должна составлять – 1,0-1,5 мм. Под плитку или декоративный камень второй слой «**ELASTIKOR**» смешивают с мелким песком в соотношении 1:3 до получения однородной пасты.

При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °С (в течение суток), **НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!** Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах)

На слой «**ELASTIKOR**», который нанесен на поверхность, по которой будут ходить, следует нанести защитный слой керамики или квасцов. Не добавлять каких-либо инородных материалов, не описанных в инструкции по применению.

Высыхание при температуре 20 0C и относительной влажности 65%

Сухая на ощупь	6-8 часов
Полное высыхание	24-48 часов
Рекомендуемый температурный режим при нанесении	от + 5 до + 30 °C

Компоненты

Вода	5 - 10%
Полимерная эмульсия	50 - 60%
Загуститель	0,15 - 0,30%
Пигмент	5 - 10%
Наполнители	15 - 30%
Антифриз	0,5 - 1,0%
Биоцид	0,1 - 0,2%
Дисперсант	0,5 - 0,7%
Пеногаситель	0,2 - 0,5%

Технические характеристики:

Расход	1,0 - 1,5 кг/кв.м при 2 - 3-хслойном нанесении
РН	8,5 - 9,5
Внешний вид	Вязкая масса белого цвета
Время использования смеси	4 часа при +20 °C
Температура эксплуатации	- 30 °C / +120 °C

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка « RENK BANKASI »
Упаковка	15л, 7,5л и 2,5л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».