



## IZOLATEX PLUS 3024

### **Высокоэластичный гидроизоляционный материал**

Порошковый компонент: на цементной основе со специальным гранулометрическим наполнителем, содержащим химические добавки, которые позволяют улучшить физико-химические свойства и производительность раствора. Жидкий компонент: латексная эмульсия

### **Область применения**

- Гидроизоляция бассейнов и водохранилищ.
- В помещениях с повышенной влажностью, таких как: ванные, туалеты, кухни.
- На террасах и балконах.
- На цоколи и простенки.
- При работах поверх бетона, штукатурки, стяжки и др.

### **Особенности:**

- Идеальная гидроизоляция перед облицовкой керамикой или нанесением штукатурки.
- Может применяться в качестве изоляции в резервуарах для хранения питьевой воды.
- Высокая эластичность и скрепляющая способность.
- Удобное нанесение щеткой или валиком.

### **Инструкция по применению:**

Основания должны быть ровными, прочными. Очистите поверхность от каких-либо незакрепленных частиц, которые будут препятствовать адгезии. Если на используемой поверхности имеются трещины или грубые неровности, выровняйте их корректирующим раствором «*TamirArt*». Перед началом работы увлажните покрытие или для более лучшего результата обработайте поверхность грунтовкой KALEKIM ASTAR.

Смешайте содержимое мешка (20 кг сухой смеси) с 10 литрами жидкого компонента. Сухую смесь следует высыпать при постоянном перемешивании. Рекомендуется использовать миксер на малых оборотах. Смесь перемешивать до получения однородной массы. Приготовленный раствор оставить на 5 минут. Перед использованием снова перемешать. Рекомендуется двухслойное нанесение раствора валиком или щеткой. В зависимости от температуры выждать 5 – 6 часов перед нанесением второго слоя. Для усиления в углах и на стыках используйте дополнительную армирующую сетку. Приготовленный раствор использовать в течение 3 часов. Оставшийся раствор утилизировать. Поверхность с нанесенным раствором в течение 1 дня предохранять от прямых лучей солнца, дождя и пыли. Поскольку раствор применяется тонким слоем, поверхность следует покрыть штукатуркой, керамикой или им подобными предохраняющими облицовочными материалами. Перед эксплуатацией или покрытием облицовочными материалами как минимум в течение 3-7 дней предохранять поверхность с нанесенным раствором от механических повреждений.

### **Предупреждения:**

- Раствор на цементной основе! Не вдыхать, избегать попадания раствора в глаза и на незащищенную кожу!
- Не добавлять каких-либо инородных материалов, не описанных в инструкции по применению.

**Хранение:**

- Хранить продукцию в сухом месте с максимальным складированием штабелями в 10 рядов.
- Жидкий компонент рекомендуется хранить в темном месте при температуре +5 °С - +23 °С.

**Упаковка:**

- Порошковый компонент: 20 кг крафт мешки.
- Жидкий компонент: 10 л пластиковые канистры.

**Технические характеристики:**

| Наименование                  | Значение                              |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Место производства            | Турция                                |
| Температура нанесения         | +5°C - +35°C                          |
| Пропорция смешивания          | 10 л жидкого компоненты / 20 кг смеси |
| Рабочее время                 | 6 часов                               |
| Период между нанесением слоев | 5-6 часов                             |
| Ввод в эксплуатацию           | 3-7 дней                              |
| Водонепроницаемость           | 7 бар                                 |
| Адгезия к основанию           | не менее 1.5 Н/кв.мм.                 |
| Температура эксплуатации      | -40°C - +80°C                         |
| Расход                        | 1,5-2 кг/кв.м (слой 1 мм)             |
| Срок годности                 | 12 месяцев в закрытой упаковке        |