



JOKER PLUS IPEK MAT

Шелковисто-матовая акриловая краска с добавкой силикона, устойчива к влажной уборке, паропроницаемая

Шелковисто-матовая декоративная краска на основе акриловой эмульсии для внутренних поверхностей.

- Для внутренней отделки
- Устойчива к истиранию и мытью
- Экономичная
- Благодаря высокой паропроницаемости обеспечивает дыхание стен
- Долговечная, невозгораемая
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

Состав:

Основа	Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент	Светостойчивый
Растворитель	Вода

Виды основ:

- Старые и новые бетонные поверхности
- Пенобетон, гипсокартон
- Все виды минеральных штукатурок
- Обои под покраску

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои).

Поверхности, на которых имеются образования грибка или плесени, следует предварительно очистить мокрой тряпкой. Для уничтожения спор в глубине стены, рекомендуется обработать ее средством для уничтожения плесени «**KUF TEMIZLEYICI**» в 2-3 слоя, не дожидаясь высыхания поверхности. Блестящим гладким поверхностям придать соответствующую шероховатость.

Подготовленную поверхность покрыть универсальным грунтом «**UNI ASTAR**», разбавленным водой на 30%, или «**SILASTAR**», разбавленным водой на 10%. При насыщенных цветах грунт рекомендуется колеровать в тон краски.

Выполнение работ:

После высыхания грунта краску наносить кистью, валиком или распылительным пистолетом в 2 слоя с максимальным разбавлением водой на 25%. Перерыв между слоями не менее 2 часов.

Высыхание при температуре +20 °C и относительной влажности 65%

Сухая на ощупь	1-2 часа
Полное высыхание	24 часа
Рекомендуемый температурный режим	от + 5 до + 30 °C

Компоненты:

Вода	20-25%
Полимерная эмульсия	10-20%
Целлюлозный загуститель	0,3-0,6%
Пигмент	10-15%
Наполнители	40-50%
Антифриз	1-2%
Биоцид	0,1-0,2%
Дисперсант	0,5-0,7%
Пеногаситель	0,2-0,5%

Технические характеристики:

Расход	0,10 л/кв.м при 1-нослойном нанесении
РН	8,5 – 9,5
Плотность	около 1,54 gr/cm ³
Сухой остаток	около 65%
Глянец	шелковисто - матовая
Стойкость к истиранию	> 5000 проходов
Паропроницаемость - SD	< 0,100 м

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка « RENK BANKASI »
Упаковка	15л; 7,5л и 2,5л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».