

Флоки «Megaflox»

Торговая марка MegaArt*

Компонент трехслойной системы декоративного покрытия для внутренней отделки Megaflox



ФЛОКИ MEGAFLOX - представляют собой кусочки сухой краски определенного размера и цвета – монофлоки. Из монофлоков по специальным формулам получают цветовые миксы, которые используются в качестве среднего слоя одноименного декоративного покрытия Megaflox. Монофлоки могут использоваться и самостоятельно, например, в системах наливных полов.

Область применения: Megaflox используются в качестве одного из компонентов одноименного декоративного покрытия для внутренних отделочных и реставрационных работ в жилых и общественных помещениях (в том числе коммерческих) для получения специального декоративного эффекта. Флоковое покрытие отличается легкостью и высокой скоростью нанесения, что позволяет его использовать при нанесении на больших площадях. Самым большим плюсом покрытия Megaflox является его износостойкость и долговечность. Благодаря специальным акриловым лакам, которыми покрываются флоки, покрытие хорошо противостоит загрязнению, повреждению, а при необходимости его можно мыть с применением моющих средств (не абразивных!). Также покрытие легко ремонтируется точно в местах механических повреждений без необходимости замены всего нанесенного объема материала. Флоки являются экологически чистыми, без запаха, безопасны для человека и окружающей среды. Наносятся флоки на клеевую основу на все виды поверхностей:

- старые и новые бетонные поверхности,
- все виды минеральных штукатурок,
- пенобетон, гипсокартон,
- камень, кирпич, ДСП, старую краску,
- деревянные и покрытые антикоррозийным грунтом металлические поверхности,
- пластмассовые изделия на основе полимерных смол (ПВХ, ПНД, ПП, АБС): трубы гладкие жесткие, кабель-каналы, миниканалы, коробка для электроустановочных, каналы магистральные, сервисные мини - колонны, кабельные лючки, коробки распределительные и т.д.

Выполнение работ:

1 Нанесение клеевой базы

Клеевую основу наносят толстым и равномерным слоем с помощью валика или кисти, визуально разделяя покрываемую поверхность на зоны в 3-5 кв.м. Начинать нанесение следует снизу-вверх.

Нанесение производится минимум двумя рабочими. Первый наносит клеевую основу (рабочее время около 30 минут), второй рабочий без промедления наносит флоки.

2 Нанесение флоков

Перед нанесением флоков необходимо открыть упаковку и тщательно (но аккуратно, не ломая!) взрыхлить их руками. Напылять флоки на влажную основу вплоть до полного насыщения поверхности с помощью специального флокового пистолета, заполненного флоками на 3/4. Компрессором с большим ресивером с тем, чтобы флоки не разлетались по сторонам.

Следует всегда начинать нанесение флоков снизу-вверх, совершая медленные круговые и перекрестные движения пистолетом, постепенно продвигаясь вверх. Напыление флоков следует производить перпендикулярно стене на расстоянии 40-50 см от нее, следуя за давлением воздуха. Напыляя флоки, не забывайте оставлять часть клеевого слоя на ширину валика без напыления для дальнейшей стыковки, чтобы в итоге получить бесшовное покрытие.

Не забывайте периодически собирать упавшие флоки с пленки или картона и смешивать их с основной массой неиспользованного материала, чтобы на стене не было заметно разных фракций, т.к. упавшие флоки могут ломаться в процессе падения и тем самым уменьшаться в размере.

Необходимо тщательно соблюдать время высыхания клеевой основы с напыленными на нее частичками Megaflox — не менее 12 часов. Перед нанесением лака рекомендуется удалить плохо или неправильно прилипшие флоки с поверхности щеткой, кистью или каучуковым валиком.

3 Нанесение защитного лака

Лак наносить кистью или валиком. Для достижения дополнительного эффекта в лак можно добавлять блестки, слюду, пудры, перламутры или глиттеры.



www.megapolis.site

Также допускается нанесение второго слоя лака для увеличения износостойкости покрытия.

Состав: сухой продукт в виде плоских кусочков акриловой краски неправильной геометрической формы с поперечным размером до 4 мм с однородной цветностью.

Природный наполнитель- микромрамор	72-78%
Акриловый сополимер	15-18%
Неорганические и органические пигменты	5-8%
Специальные функциональные добавки (диспергатор, биоцид, загуститель, пеногаситель, антиадгезионная добавка)	<1%
Вода	<1%

Продукт в своем составе не содержит спирт, токсичные вещества, запрещенные к обороту наркотические вещества и их прекурсоры, и является целевым продуктом, а не отходами производства.

Технические характеристики:

Внешний вид/вид в банке	Сухие цветные плоские кусочки акриловой краски неправильной формы
Расход	0.2-0.25кг/кв.м
Средняя толщина флока, мкм	100±20
Насыпная плотность, г/см ³	0.450±0.05
Содержание продукта без примесей	100 %
Влажность, не более %	0.6
pH водной вытяжки	7.0
Значение светостойкости по шкале WS	7.0
Средний медианный диаметр частиц:	3мм
Фракционный состав:	
> 3 мм	0-1 %
3-2 мм	50-70 %
2-1 мм	40-25 %
< 1 мм	10-4 %
Температура нанесения	(+10 °C) – (+35 °C)
Температура хранения	(+5 °C) – (+35 °C)
Область применения	Внутренняя отделка
Срок хранения	36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
Упаковка	10 кг
Страна-производитель	Россия

Хранение:

- Флоки Megaflox фасуются весом 1-10 кг (по требованию заказчика) и упаковываются в коробки из гофрированного картона.
- Хранятся в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5 °C не выше +35 °C, относительной влажности воздуха не более 70%, на расстоянии не менее одного метра от источников тепла.
- Срок хранения флоков Megaflox в упаковке производителя не менее 36 месяцев со дня изготовления.

Информация по транспортировке: Megaflox транспортируется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов.

- Перевозка по суше (класс ADR/RID): не регулируется.
- Перевозка по морю (класс IMDG): не регулируется.
- Воздушные перевозки (класс ICAO/ICATA): не регулируется.
- Классификация опасного груза: **Не классифицируется как опасный груз.**

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновении большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь к технологу или менеджерам ООО «Кале Колор».



www.megapolis.site