



## RENOTEX PLUS

*Готовая эластичная декоративная штукатурка, наносимая валиком*

Готовая декоративная штукатурка на основе синтетической эмульсии. Используется как для внутренних, так и для наружных работ. Наносится на поверхность мастерком или валиком, что дает возможность получения различных текстур.

### Свойства:

- Устойчива к влаге и атмосферным воздействиям
- Обладает высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать», пропуская внутреннюю влагу наружу)
- Долговечная, не вздувается, не трескается
- Дает возможность получения различных орнаментов
- Скрывает мелкие дефекты основания
- Высокая стойкость к щелочам
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

### Состав:

Основа	Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент	Светостойчивый
Растворитель	Вода

### Виды основ:

Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и другие основания).

### Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести все соответствующие работы по гидроизоляции здания (фасад). На новых впитывающих поверхностях рекомендуется использовать универсальный грунт «UNI ASTAR», разбавленный водой на 30%.

### Выполнение работ:

Штукатурку наносят через сутки после нанесения грунта. В зависимости от желаемого рельефа:

- 1- для получения крупного рельефа «RENOTEX» наносят, не разбавляя водой
- 2- для нежного рельефа необходимо разбавить водой на 5%
- 3- для получения ровного рельефа материал разбавляют водой на 10-15%

Содержимое ведра выгрузить в большую и чистую емкость, тщательно размешать. В зависимости от желаемого рельефа, «RENOTEX» наносят следующим образом:

- Нанести материал пластмассовой теркой или шпателем, удаляя излишки, и выровнять поверхность. Затем придать рисунок.
- Наносится валиком без применения каких-либо инструментов, после чего придается рисунок

Необходимо следить, чтобы

- 1) количество воды, добавляемой к штукатурке, было одинаковым во время всего процесса,
- 2) количество наносимого продукта на рабочую поверхность образовывало равномерный слой.

Рисунок следует придавать до высыхания штукатурки (в жаркую погоду не более 5 минут). При применении на больших площадях, при перерывах в работе для того, чтобы стыки были незаметны, или при переходе цветов для образования ровной линии, обязательно использование малярной ленты (скотча).

При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °С (в течение суток), **НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!** Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах)

#### **Высыхание при температуре +20 °С и относительной влажности 60%**

Сухая на ощупь	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа
Моющиеся качества	Горячей водой, щелочью
Рекомендуемый температурный режим	от + 5 до + 30 °С

#### **Компоненты:**

Вода	10 - 15%
Полимерная эмульсия	20 - 25%
Загуститель	0,1 - 0,3%
Пигмент	3 - 5%
Наполнители	55 - 65%
Антифриз	0,2 - 0,4%
Биоцид	0,1 - 0,2%
Дисперсант	0,05 - 0,1%
Пеногаситель	0,2 - 0,4%

#### **Технические характеристики:**

Расход	Ровное покрытие 1,0-1,2 кг/кв.м Мелкий рельеф 1,2-1,7 кг/кв.м Крупный рельеф 1,7-2,0 кг/кв.м
РН	7,5-10
Паропроницаемость	>0,4 м
Стойкость к отслаиванию	> 4 kgf

#### **Рекомендации:**

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°С, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка «RENK BANKASI»
Упаковка	25кг

#### **ВНИМАНИЕ:**

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».