



SILASTAR

Силиконовый грунт

Изготовлен на основе акриловых сополимеров, с добавкой силикона, обладающий высокой пропитывающей способностью, для покрытия любых пористых внешних и внутренних поверхностей, на водной основе.

Свойства:

- Глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и препятствует её намоканию
- Скрепляет обрабатываемую поверхность и снижает её впитываемость
- Обеспечивает лучшую адгезию финишного покрытия с основанием
- Не трескается и не набухает с течением времени
- Быстро сохнет, легок в применении
- На водной основе, без запаха, безопасен для человека и окружающей среды

Состав:

Основа	Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент	Светоустойчивый
Добавка	Силикон
Растворитель	Вода

Виды основ:

Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и другие пористые основания с высоким коэффициентом впитывания влаги).

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести все соответствующие работы по гидроизоляции здания (фасад).

Выполнение работ:

Наносить на обрабатываемую поверхность при помощи валика, кисти или пульверизатора в один слой, разбавив водой не более 10%. Финишный материал можно наносить не ранее, чем через 6 часов.

При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °C (в течение суток), **НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!**

Компоненты:

Вода	30 - 35%
Полимерная эмульсия	10-20%
Водоотталкивающий компонент	2 - 4%
Пигмент	5-10%
Целлюлозный загуститель	0,3 – 0,6%
Наполнители	40 - 60%
Антифриз	0,1-0,5%
Биоцид	0,1 - 0,2%

Дисперсант	0,1 - 0,3%
Пеногаситель	0,2 - 0,5%

Высыхание при температуре 20 °С и относительной влажности 65%

Сухая на ощупь	1 час
Полное высыхание	24 часа
Рекомендуемый температурный Режим при нанесении	от + 5 до + 30 °С

Технические характеристики:

Расход	0,09 л/кв.м при 1-нослойном нанесении
РН	8,5 – 9,5
Плотность	Около 1,51 gr/cm ³
Сухой остаток	Около 60%
Глянец	Матовый
Паропроницаемость - SD	< 0,050 м

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка « RENK BANKASI »
Упаковка	15л и 2,5л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».