



SILIKONATEX

Эластичная силиконовая текстурная краска

Эластичная водоотталкивающая текстурная краска с добавлением кварцевого песка для получения текстурной поверхности. Позволяет скрывать неровности основания.

Свойства:

- Обладает высокой водоотталкивающей способностью, предохраняет стены от разрушительного действия влаги
- Предотвращает образование трещин на поверхности, возникающих при усадке зданий
- Скрывает изъяны оснований, не трескается и не набухает с течением времени
- Сохраняет эластичность
- Надежно предохраняет здания от климатических воздействий
- Устойчива к УФ лучам, отличается высокой адгезией
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды.

Состав:

Основа	Водоземulsionный акриловый полимер
Пигмент	Светостойчивый
Добавка	Специальный водоземulsionный силикон, кварцевый песок
Растворитель	Вода

Виды основ:

- Старые окрашенные поверхности
- Бетонные поверхности
- Все виды минеральных штукатурок
- Пенобетон, гипсокартон
- Камень. Кирпич

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести работы, связанные с гидроизоляцией зданий.

Глубокие трещины на поверхности должны быть заполнены, и поверхность должна быть выровнена акриловой шпатлевкой. Блестящим гладким поверхностям придать соответствующую шероховатость.

Подготовленную поверхность обработать универсальным грунтом «UNI ASTAR», разбавленным водой на 30%, или «SILASTAR», разбавленным водой на 10%. Грунт рекомендуется колеровать в тон краски.

Выполнение работ:

Наносить кистью, валиком или теркой в 2 слоя. Краску можно разбавлять максимум на 10%. В зависимости от типа используемого инструмента и степени разбавления водой можно получить различную текстуру поверхности. Перерыв между слоями не менее 4 часов.

При применении на больших площадях, при перерывах в работе для того, чтобы стыки были незаметны, или при переходе цветов для образования ровной линии, обязательно использование малярной ленты (скотча).

При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание

солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °С (в течение суток), **НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!** Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах)

Высыхание при температуре 20 °С и относительной влажности 65%

Сухая на ощупь	1-2 часа
Полное высыхание	24 часа
Моющиеся качества	Горячей водой, щелочью
Рекомендуемый температурный режим при нанесении	от + 5 до + 30 °С

Компоненты:

Вода	10 - 15%
Полимерная эмульсия	20-25%
Водоотталкивающий компонент (силиконовая эмульсия)	2 - 4%
Целлюлозный загуститель	0,3 – 0,6%
Пигмент	5-10%
Наполнители	45-65%
Антифриз	1 - 2%
Биоцид	0,1 – 0,2%
Дисперсант	0,2 – 0,4%
Пеногаситель	0,2 – 0,5%

Технические характеристики:

Расход	0,7-1,0 кг/кв.м при 1-нослойном нанесении
Глянец	Матовый
РН	8,5 – 9,5
Паропроницаемость - SD	Около 0,3 м

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка « RENK BANKASI »
Упаковка	15л и 2,5л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».