



UNI-ASTAR

Универсальный акриловый грунт

Белый кварцевый грунт на основе синтетической эмульсии. Применяется для внешних и внутренних пористых оснований с высоким коэффициентом впитывания влаги.

Свойства:

- Устойчив к влаге и атмосферным воздействиям
- Обладает высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать», пропуская внутреннюю влагу наружу)
- Уменьшает впитываемость поверхности, заметно сокращая расход рабочего материала
- Обеспечивает высокую адгезию финишного слоя с основанием
- На водной основе, без запаха, безопасен для человека и окружающей среды

Состав:

Основа	Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент	Светостойчивый
Растворитель	Вода

Виды основ:

Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и другие пористые основания с высоким коэффициентом впитывания влаги).

Подготовка поверхности:

Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести все соответствующие работы по гидроизоляции здания (фасад). Блестящим гладким поверхностям придать соответствующую шероховатость.

Выполнение работ:

Наносить кистью, валиком или пульверизатором. Грунт наносят в один слой с разбавлением водой на 30% - под декоративную штукатурку, на 100% - под декоративные краски. Финишный слой наносить не ранее, чем через 24 часа. При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °C (в течение суток), **НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!** (Более подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах).

Высыхание при температуре 20 °C и относительной влажности 65%

Сухая на ощупь	2-3 часа
Полное высыхание	24 часа
Рекомендуемый температурный режим при нанесении	от + 5 до + 30 °C

Технические характеристики:

Расход	0,150-0,188 л/кв.м при 1-нослойном нанесении
РН	8,5-9,5

Паропроницаемость	< 0,070 m
Глянец	Матовый
Плотность	Около 1,75 gr/cm ³
Сухой остаток	Около 76%

Компоненты:

Вода	10 - 15%
Полимерная эмульсия	20 - 25%
Загуститель	0,1- 0,3%
Пигмент	3 - 5%
Наполнители	20 -40%
Антифриз	0,2 - 0,4%
Биоцид	0,1 - 0,2%
Дисперсант	0,05 - 0,1%
Пеногаситель	0,2 - 0,4%

Рекомендации:

Меры предосторожности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	Системой цветового банка « RENK BANKASI »
Упаковка	15 л и 2,5л. пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».