



## VITRAY FON

*Клеевая основа для декоративного флокового покрытия*

Белая клеевая основа, обладающая высокой укрывистостью. Один из компонентов системы покрытия «VITRAY»

### Свойства:

- Устойчива к механическим воздействиям
- Влагостойкая
- Долговечная
- Используется для любых внутренних поверхностей
- На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды

### Состав:

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Основа       | Водоэмульсионный акриловый полимер |
| Пигмент      | Светостойчивый                     |
| Растворитель | Вода                               |

### Виды основ:

- Старые и новые бетонные поверхности
- Все виды минеральных штукатурок
- Пенобетон, гипсокартон
- Камень, кирпич, ДСП, старая краска
- Деревянные и покрытые антикоррозийным грунтом металлические поверхности

### Подготовка поверхности:

Используемую поверхность очистить от инородных факторов, препятствующих адгезии: пыль, грязь, масляные пятна и старые вздутые слои предшествующих покрытий. Новые, впитывающие поверхности рекомендуется обработать универсальным грунтом «UNI ASTAR», разбавленным водой на 30%, или «SILASTAR», разбавленным водой на 10%.

### Выполнение работ:

Работы выполняют 2 человека. Первый наносит валиком «VITRAY FON», второй, не дожидаясь высыхания клеевой основы, наносит чипсы «COLOURFLAKES» с распылительного пистолета. После высыхания поверхности (6-12 часов) необходимо удалить щеткой слабо прилипшие чипсы и валиком нанести финишный слой «VITRAY LAK».

### Высыхание при температуре +20 °C и относительной влажности 60%

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Сухая на ощупь                                  | 2-3 часа               |
| Полное высыхание                                | 24 часа                |
| Моющиеся качества                               | Горячей водой, щелочью |
| Рекомендуемый температурный режим при нанесении | от + 5 до + 30 °C      |

### Технические характеристики:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Расход            | 0,25 кг/кв.м |
| PH                | 8,5 – 9,5    |
| Паропроницаемость | < 0,200 м    |

**Компоненты:**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Вода                | 20 - 25%   |
| Полимерная эмульсия | 25 - 35%   |
| Загуститель         | 0.3 - 0.6% |
| Пигмент             | 10 - 20%   |
| Наполнители         | 20 - 40%   |
| Антифриз            | 2- 5%      |
| Биоцид              | 0.1 - 0.2% |
| Дисперсант          | 0.5 - 0.7% |
| Пеногаситель        | 0.2 - 0.5% |

**Рекомендации:**

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меры предосторожности | при попадании в глаза промыть большим количеством воды                                                      |
| Хранение              | В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска |
| Колеровка             | системой цветового банка « <b>RENK BANKASI</b> », « <b>RENK USTASI</b> »                                    |
| Упаковка              | 25кг (15л), 3,5кг (2,5л)                                                                                    |

**ВНИМАНИЕ:**

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании нерекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».