



VITRAY LAK

Прозрачный акриловый лак для внутренней отделки

Прозрачный акриловый лак, применяется в качестве финишного покрытия. Один из компонентов системы декоративного флокового покрытия

Свойства:

- Устойчив к механическим воздействиям
- Влагостойкий
- Долговечный
- На водной основе, без запаха, безопасен для человека и окружающей среды

Состав:

Основа	Водоземulsionный акриловый полимер
Пигмент	Светоустойчивый
Растворитель	Вода

Виды основ:

Поверхность с уже нанесенным «VITRAY FON» и «COLOURFLAKES»

- Старые и новые бетонные поверхности
- Все виды минеральных штукатурок
- Пенобетон, гипсокартон
- Камень, кирпич, ДСП, старая краска
- Деревянные и покрытые антикоррозийным грунтом металлические поверхности

Выполнение работ:

После того как «VITRAY FON» с нанесенными чипсами «COLOURFLAKES» высохнет (6-12 часов) необходимо удалить щеткой слабо прилипшие чипсы и валиком или распылительным пистолетом нанести финишный слой «VITRAY LAK». При нанесении на другие основания, блестящим(глянцевым), гладким поверхностям придать соответствующую шероховатость.

Высыхание при температуре +20 °C и относительной влажности 60%

Сухая на ощупь	1 часа
Полное высыхание	24 часа
Моющиеся качества	Горячей водой, щелочью
Рекомендуемый температурный режим	от + 5 до + 30 °C

Технические характеристики:

Расход	0,15кг/кв.м
PH	8,5 – 9,5
Паропроницаемость	< 0,200 m

Компоненты:

Вода	25 - 35%
Полимерная эмульсия	50 - 70%
Загуститель	0.4 - 0.6%
Антифриз	0.5 - 1.0%
Биоцид	0.1 - 0.2%
Дисперсант	0.5 - 0.7%
Пенегаситель	0.2 - 0.5%

Рекомендации:

Меры предосторожности	при попадании в глаза промыть большим количеством воды
Хранение	В сухом и чистом месте при температуре выше 0°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска
Колеровка	системой цветового банка «RENK BANKASI»
Упаковка	15кг(15л), 2,5кг(2,5л)

ВНИМАНИЕ:

Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при использовании нереконмендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики или к менеджерам салона «Мегаполис».